

## Informace o produktu: Tmel na spáry č.7350 ( vnitřní použití )

### Tmel na spáry

Tmel s optimalizovanými vlastnostmi!

#### 7350 Bezbarvý

**Popis produktu:** Bezbarvá polymerní disperze pro tmelení prasklin a spár broušených parket. Extrémně vysoká tmelící schopnost, krátká doba schnutí a dobrá broušitelnost činí z tohoto výrobku výjimečný produkt. Osmo Tmel na spáry se kombinuje s prachem z broušení a tím lze dosáhnout stejného barevného odstínu jako podkladový materiál.

#### Oblasti použití:

OSMO Tmel na spáry je vhodný pro vyplnění menších spár (< 2 mm) a malých poškození (např. otvory po šroubech v dřevěných a parketových podlahách. Je univerzálně použitelný pro všechny druhy dřeva. Není vhodný pro použití v pružných konstrukcích, jako jsou např. palubkové podlahy, netuhé podlahy, roštové podlahy a hrubé typy podlah, jako jsou například korkové podlahy.

**Složení:** Na bázi polymerní disperze plniv, emulgátorů a vody. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

#### Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost.....1,05 – 1,10 g/cm<sup>3</sup>  
Viskozita.....lehce viskózní  
Zápach.....bez zápachu  
Bod vzplanutí.....neaplikuje se

#### Doba použitelnosti:

Doba životnosti je 12 měsíců a více, je-li výrobek uchován dobře uzavřený na suchém místě při teplotách v rozmezí 5 – 30 °C. Během skladování i přepravy chraňte před mrazem.

#### Příprava:

Dřevěnou podlahu obruste až na dřevo a zajistěte čistý povrch bez olejů, tuků a jiných nečistot. Finální broušení před použitím Osmo Tmelu na spáry proveďte pásovou bruskou (zrnitost plátna P80) nebo vibrační bruskou (zrnitost plátna P60). Povrch před nanesením tmelu důkladně vysajte.

Upozornění: brusný prach se zbytky starých nátěrů nepřidávejte do tmelu, k tomuto můžete použít pouze brusný prach z čistého dřeva.

#### Zpracování:

Před zpracováním Osmo Tmel na spáry důkladně promíchejte, aby došlo k homogenizaci případných usazenin. Do tmelu zamíchejte brusný prach pokud možno ze stejného druhu dřeva tak, aby vznikla snadno roztíratelná těstovitá hmota (přídavek brusného prachu cca 15 % hmot.). Správná konzistence tmelu je důležitá pro následné zpracování. Příliš hustá pasta v prasklinách špatně přilne a při následném broušení může vypadávat. Je-li tmel příliš řídký, zanechává nevyplněné praskliny. Je-li dřevěný prach vláknitý (zvláště u exotických dřev), může to způsobit potíže při míchání a špatné zapracovávání tmele do prasklin. V takovém případě snižte podíl přidaného prachu. Doporučujeme tmel důkladně promíchat ve zvláštní nádobě.

Osmo Tmel na spáry nanášejte diagonálně pomocí nerezové dvojité špachtle, při čemž jej silou zatlačujte do prasklin či otvorů. V případě potřeby postup opakujte. Po zhruba 30 – 60 minutách je možno zaschlý tmel nahrubo přebrousit (zrnitost P80). Následuje finální broušení (zrnitost P100 – P120) tak, aby na povrchu parketové podlahy nezbyly žádné zbytky tmelu. Po finálním přebroušení je možno podlahu ošetřit voskovými oleji řady Osmo. Místa znečištěná tmelem ihned omyjte vodou.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že namíchání tmele a jeho zpracování silně závisí na druhu dřeva a použitém dřevném prachu, důrazně doporučujeme provést zkušební aplikaci. Tmel nepoužívejte v pružných podlahách.

#### Čištění náradí:

Ihned po použití vyčistěte vodou a mýdlem.

## Informace o produktu: Tmel na spáry č.7350 ( vnitřní použití )

### Doba schnutí:

Přibližně 30 – 60 minut (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Během schnutí zajistěte dobré větrání.

### Vydatnost:

1 l výrobku vystačí přibližně na 10 – 15 m<sup>2</sup>, vydatnost nátěru závisí na velikosti a počtu tmelených prasklin.

### Poznámka:

I při použití Osmo Tmele na spáry s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržovat běžná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při tvorbě prachu používejte ochrannou roušku. Bezpodmínečně používejte nerezové nářadí. Při broušení dbejte na to, abyste neobrousili staré hřebíky nebo podobný materiál, který by se dostal do brusného prachu – kovové piliny způsobují rezavé skvrny na povrchu podlahy. Jiné použití než to, které je popsáno v tomto technickém listu, je možné pouze na základě našeho výslovného souhlasu. Berte v úvahu i technické informace, týkající se ostatních materiálů, použitých při ošetření podlahy. Dodržujte požadavky příslušných norem.

### Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

### Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – předejte ve sběrných místech nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 19 Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

### Odstíny:

7350 bezbarvý

### Balení:

5 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

**Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici** – kontakt naleznete na našich [www](http://www.osmo.cz).

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)  
leden 2015